



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
23/05/2018

Revisão:  
06

<b>PRODUTO:</b>	MDI – ONGRONAT TR 4030
<b>CAS NUMBER:</b>	9016-87-9

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Conteúdo de NCO, m/m% (ASTMD5155/B)	30,7	32,7
Viscosidade a 25°C, mPas (ASTM D 4889)	50	90

## APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de poliuretanos para isolamento térmico;
- Utilizado na fabricação de resinas para tintas;

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 225 kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.